

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ANTIPOR® 55 (ST)

Пункт № 2230

**Стабілізатор з пластифікуючим ефектом
для виробництва готових бетонних виробів (відповідно до EN 934-2)**

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ANTIPOR® 55 (ST) використовується як спеціальна добавка для бетонних сумішей за маркою консистенції S1, що особливо підходить для виробництва готових бетонних виробів.

ДОЗУВАННЯ

Рекомендований діапазон дозування: 0,2 – 0,6 % від маси цементу або 2 – 6 мл на 1 кг цементу.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ANTIPOR® 55 (ST) додається або до води для замішування, або на вологий заповнювач.

Цей продукт не класифікується як небезпечний згідно з правилами CLP (класифікація, маркування та упаковка). З більш детальною інформацією можна ознайомитись в «Паспорті безпеки», який надається за запитом.

Країна виробник – Німеччина.

ПАКУВАННЯ

- каністра – 30 л;
- бочка – 200 л;
- контейнер (IBC) – 1000 л.

ПРИНЦИП РОБОТИ

ANTIPOR® 55 (ST) покращує ущільнюваність бетонних сумішей. Завдяки сприятливому водоцементному співвідношенню, досягається вища міцність за стиску та вища міцність на розтяг за згином. Забезпечується швидке і рівномірне змочування цементу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Однорідність	однорідний
Колір	червоний
Фізичний стан	рідина
Відносна щільність	1,01 ± 0,02 г/см³
Значення pH	8,0 ± 1,0
Вміст хлоридів	< 0,10 % від маси
Вміст луку (еквівалент Na ₂ O)	< 1,00 % від маси
Робоча температура	від +1 °C
Термін зберігання	приблизно 1 рік з дати виробництва, за умови правильного зберігання
Умови зберігання	в герметично закритій оригінальній упаковці, при температурі від +5 °C до +25 °C. Захищати від морозу та прямих сонячних променів

ВАЖЛИВО

Ця інформація описує можливості застосування продукту та принципи його роботи в звичайних умовах. Не впливаючи на подальше застосування, особливо в поєднанні з іншими будівельними (конструкційними) матеріалами, наведена інформація в цьому технічному паспорті не є ані гарантією щодо властивостей продукту чи його придатності для певної мети, ані повною інструкцією щодо його використання.

Ця інформація, будь-які інші рекомендації чи усні поради не є обов'язковими та не тягнуть за собою жодних зобов'язань або правових вимог. У зв'язку з постійним подальшим розвитком, найновіший технічний паспорт є дійсним і буде наданий за запитом. Усі замовлення приймаються відповідно до наших чинних загальних положень та умов.

Редакція: 29 січня 2024 року

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ДОБАВКИ, НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ ПОПЕРЕДНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРИТИ ЇЇ ПРИДАТНІСТЬ!